OXA-ROC
OXA-EPS
OXA-XPS

Applications

Agroalimentaire, chimie, salle propre, industrie..., et tout autre bâtiment nécessitant des panneaux de cloisonnage spécifique.

Revêtements

Tôle d'acier galavanisé prélaquée
Epaisseur 0.6 mm - option 0.5 mm
Laque polyester 25 µ

Options :
Perforé (OXA-ROC uniquement)
PVDF 35 µ
PET 55 µ
PET 150 µ
Inox 0.5 mm brossé
Inox 0.5 mm PET 150 µ (Ai6)
Autres coloris sur demande
Tous les revêtements peuvent être lisses, nervurés, micronervurés.
Microperforés (OXA-ROC uniquement)

Assemblage





Caractéristiques

	OXA-ROC		OXA-EPS		OXA-XPS	
Isolant	Laine de roche		Polystyrène expansé		Polystyrène extrudé	
Masse volumique Kg/m³	135		20		30	
Résistance en compression kPa	40		90		300	
Conductivité Thermique W/m.°K	0.040		0.036		0.029	
Réaction au feu	M0		M1		M1	
	Coef. U en W/m².K	Poids en Kg / m²	Coef. U en W/m².K	Poids en Kg / m²	Coef. U en W/m².K	Poids en Kg / m²
Epaisseur 30	—	—	1.06	10.90	0.88	11.20
40	0.89	15.30	0.82	11.00	0.68	11.50
50	0.73	16.70	0.67	11.20	—	—
60	0.62	18.00	0.56	11.40	0.46	12.10